

LENS DS.2025 İNCE FLEX MİNERAL DIŞ CEPHE KAPLAMASI



TANIM

- Çimento esaslı, kimyasal katkıları, polimerler ve elyaf ile takviye edilerek üretilen, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek performansa sahip, pratik ve kolayca uygulama sağlayan sıva malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeylerin nefes almasına olanak tanır.
- Suya ve donmaya karşı dayanımı yüksektir.
- Yanıcı değildir.
- Kolay uygulanır,
- Dış cephe boyaları ile boyanabilir.
- Doğal ve dekoratif görünüme sahiptir.

PERFORMANS

KURU FİLM KALINLIĞI	E5
TANE BÜYÜKLÜĞÜ	S3
SU BUHARI AKTARIM HIZI	V0
SU AKTARIM HIZI	W0
ÇATLAK ÖRTME ÖZELLİĞİ	A0
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ	C0

Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 °C ve %50 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

KALİTE STANDARTLARI

TS 7847 standardına uygun üretilmiştir.



YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Çok sıcak ve rüzgârlı havalarda zemin suya doyurulmalıdır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Dış cephelerde çimento bazlı sıvalarda,
- Brüt beton uygulanmış yüzeylerde
- Gaz beton uygulamalarında

UYGULAMA

Karıştırma kabına alınan 5-6 litre su üzerine 25 kg'lık LENS.DS.2025 İNCE FLEX dekoratif sıvayı yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayınca kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir. LENS.DS.2025 İNCE FLEX paslanmaz çelik mala veya plastik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılarak uygulama yapılmalıdır. Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır. Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

TÜKETİM

3 - 4 kg / m²

AMBALAJ

25 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1600 kg)

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN	LENS.DS.2025 İNCE FLEX
RENK	BEYAZ
KARIŞIM ORANI	25 KG TOZ + 5-6 KG SU
KİMYASAL YAPISI	ÇİMENTO ESASLI, POLİMER KATKILI
TANE BOYUTU	≤1500 MİKRON

UYARI VE ÖNERİLER

- 5 °C ile +25 °C arasında kullanılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra kullanılan aletler bol su ile yıkanmalıdır.
- Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Sağlık ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

RAF ÖMRÜ

- 25 kg Kraft torbalarda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifli, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklanmalıdır. Ambalaj açılmadan veya hasar görmeden 8 aydır.

KARIŞTIRMA EKİPMANLARI

- Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk)
- Özel uçlu karıştırma ekipmanı

UYGULAMA EKİPMANLARI

- El Mikseri
- Çelik Mala
- Plastik Mala