

A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI



TANIM

- Priz süresini değiştirmeden su geçirmezlik sağlayan beton ve harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Temeller, istinat duvarları ve bodrumlarda
- Su depoları ve su havuzlarında,
- Tünellerde, su geçirimsizlik istenilen yapılarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır haldedir. Ekonomiktir.
- Beton içindeki kapiler boşlukları ve gözenekleri doldurarak geçirimsizlik sağlar.
- A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI**, harç içerisinde priz süresini etkilemez.
- İşlenebilirlik süresini uzatır.

UYGULAMA

- Kullanıma başlamadan önce iyice çalkalayınız.
- A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI** ayrı bir kaptan su ile karıştırılmalıdır.
- Su geçirimsizlik istenilen uygulamalarda harç karışım suyuna 1/10 oranında ilave edilmelidir.
- Eğer kullanılan kum ıslak ise bu oran 1/16'ya kadar azaltılabilir.

AMBALAJ

- 5 kg ve 20 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
pH	11±1
Yoğunluk	1,30 g/mL ± 0,04 g/mL

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından LENS YAPI SİSTEMLERİ sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Tüketim miktarı, şantiye ortamında kullanılan agrega, çimento ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Her zaman taze bağlayıcılar ve uygun tane bileşimli, temiz yıkanmış malzeme kullanılmalıdır.
- Harca kesinlikle kireç ilave edilmemelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Cilde temasından sakınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayın.

TÜKETİM

- Harç ve beton içerisindeki çimento miktarının %1-2'si oranında ilave edilir.
- (Örneğin, 100 kg çimento için 1-2 L **A.100 HARÇ VE SIVA KATKISI** konulur.)

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2** standardına uygundur.

